



DRIFT OG VEDLIGEHOLD PULVER- OG VÅDLAKERING



Eftersyn og rengøring af malede overflader

Vi anbefaler et eftersyn og rengøring af overfladen efter 1 år og alt efter tilstanden ved første eftersyn, igen hvert eller hvert andet år herefter.

Skader kan være:

- Nedbrydning af malingen fra kemisk påvirkning (syre eller lignede)
- Afskalling efter slag eller påkørsler.
- Nedslibning ved mekanisk påvirkning.
- Aldersrelaterede nedbrydning af maling (tidspunkt særdeles afhængig af miljøet)

Under eftersynet afvaskes overfladen med rengøringsmidler til industri- eller husholdning, som har en PH værdi på 5-8. Der må ikke være slibemidler eller syre i rengøringsmidlet. Anvend en blødbørste og rigeligt vand for at undgå ridser eller skrammer på overfladen.

Dog skal man efter 8-10 år afhængelig af korrosionsgrad, urdere om der eventuelt er behov for en om-lakering af masten.

Reparation af skader konstateret ved eftersyn

Udbedring af skader på maling kan enten udføres som plet-maling eller som en om-lakering af masten. Masten slibes eller sandblæses i bund og males op igen til oprindelig lagtykkelse. Valg af fremgangsmåde afhænger af størrelsen på afskallingerne, hvor angrebet masten er af rustdannelse

samt funktion og æstetik. Valget vil derfor altid være en vurderingssag.

Foretages malerreparationen som en plet-maling er det vigtigt at løstsiddende maling fjernes, rust slibes væk og matslibes inkl. nogle få centimeter ind på det ubeskadiget område. Herefter males masten med systemets primer og topcoates til oprindelig lagtykkelse.

Hvis man af æstetiske grunde ønsker et ensartet udseende kan resten af mastens overflade males ved sidste lag topcoat. Det er vigtigt at hele masten er affedt grundigt inden dette foretages samt at hele overfladen er matslebet med sandpapir.

Foretages reparationen som en om-lakering skal emnet slibes eller sandblæses ned til en rensningsgrad på SA 2½. Blæses der igennem zinklaket skal zinklaket repareres med grunder Permacron serie 620 eller lignende. Om-lakeringen udføres som ved ny maling af masten.

En pensel reparation vil altid være synlig. Ønskes en usynlig reparation skal denne udføres ved sprøjtning eller bedst ved en om-lakering af masten.

BEMÆRKNINGER

For valg af beskyttelsesudstyr og generel brug af produkterne henvises til det tekniske datablad for produkterne.

DAV